

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.AB73.B.01388

Серия RU № 0512834

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Платинум».

Место нахождения: 115093, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, помещение 20. Телефон: +7 (495) 663-71-59, адрес электронной почты: info@platinumsert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10AB73. Дата регистрации аттестата аккредитации: 12.05.2016 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭРЛАЙН».

Основной государственный регистрационный номер: 1047855158295.

Место нахождения: 192007, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Камчатская улица, дом 9, литер В, часть помещения 1А
Телефон: 88005558965, адрес электронной почты: info@airline.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ NINGBO AUTOLINE ELECTRIC APPLIANCE ENTERPRISE LTD.

Место нахождения: КИТАЙ, Guan Hai Wei Industrial Zone, Cixi, Ningbo

Филиал изготовителя: NINGBO JUNAN RESOURCE CO., LTD.

Место нахождения филиала изготовителя: КИТАЙ, 19F Lvyuan Tower, Canghai Road, №588, Jiangbei Zone, Ningbo City, Zhejiang Province

ПРОДУКЦИЯ Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Жилеты сигнальные из синтетических

тканей со световозвращающими полосами, торговой марки AIRLINE, артикулы: ARW-CV-01, ARW-CV-03, ARW-CV-05, ARW-CV-07, ARW-CV-09, ARW-AV-02, ARW-AV-04, ARW-AV-06, ARW-AV-08, ARW-AV-10.

Продукция изготовлена в соответствии с EN ISO 20471:2017.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6211 33 100 0, 6110 30 910 0, 6110 30 990 0, 6211 33 900 0, 6114 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011

"О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 873 от 22.11.2017 года, выданного испытательным центром Товарищество с ограниченной ответственностью «Cosmomed», аттестат аккредитации № КЗ.И.02.0738; протоколов испытаний №№ 065/1-ИЛСИС-2017, 065/1-2ИЛСИС-2017 от 21.11.2017 года, выданных испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05»; акта анализа состояния производства от 16.11.2017 года органа по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Платинум».

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.11.2017 ПО 21.11.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

К.В. Воробьева

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.В. Попов

(инициалы, фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ПромМашТест
экспертная организация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОММАШ ТЕСТ»
Испытательный центр

Аттестат аккредитации: № RA.RU.21BC05

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, комн. № 14-17

Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты
142300 Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ИЛС ИЗ ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
Фролов С.В.
21.11.2017

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 065/1-ИЛСИЗ-2017 от 21.11.2017 г.


Полное или частичное копирование и распространение протокола без письменного разрешения ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» не допускается.
Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

1. **Наименование Заказчика, адрес:** Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Платинум» 115093, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, помещение 20
2. **Наименование Изготовителя, адрес:** NINGBO AUTOLINE ELECTRIC APPLIANCE ENTERPRISE LTD. Место нахождения: КИТАЙ, Guan Hai Wei Industrial Zone, Cixi, Ningbo
3. **Наименование продукции:** Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Жилеты сигнальные из синтетических тканей со световозвращающими полосами, торговой марки AIRLINE, артикулы: ARW-CV-01, ARW-CV-03, ARW-CV-05, ARW-CV-07, ARW-CV-09, ARW-AV-02, ARW-AV-04, ARW-AV-06, ARW-AV-08, ARW-AV-10.
4. **Количество образцов:** 1 обр.
5. **Шифр образца:** 065/1-ИЛСИЗ-2017
6. **Характеристика испытуемого образца:** Жилет сигнальный (желтый) из синтетических тканей, состав: 100% ПЭ, торговой марки AIRLINE, артикул ARW-AV-02
7. **Дата получения образца:** 16.11.2017г.
8. **Дата проведения испытаний:** 17.11.2017 г. - 20.11.2017 г.
9. **Сопроводительная документация:** Направление № 17/10/0132 от 19.10.2017 г.
10. **Вид испытаний:** сертификационные
11. **Испытания на соответствие требованиям:** ТР ТС 019/2011, раздел 4, п. 4.2. п.п. 1, п. 4.8, п.п. 1.
12. **Методы испытаний:** перечень определяемых показателей и используемые методы испытаний указаны в соответствующих столбцах 1 и 2 таблицы №1.

Таблица №1 Результаты испытаний

Наименование показателя, ед. измерения	Метод испытаний	Нормативное значения показателя СИЗ	Фактическое значение показателя СИЗ
1	2	3	4
Климатические условия проведения испытаний: по ГОСТ 10681-75, температура воздуха (20 ± 2) °С, относительная влажность воздуха (65±2) %.			
Отсутствие компонентов (материалов, швов), вызывающих раздражение кожи и травму	ГОСТ 4103-82	Компоненты (материалы и швы) средства индивидуальной защиты, контактирующие с телом пользователя, не должны иметь выступы, которые могут вызвать раздражение кожи или травму.	Не имеют
Площадь фонового материала, м ²	ГОСТ Р 12.4.219-99	Не менее 0,14 2 класс: Не менее 0,5 3 класс: Не менее 0,8	0,66
Площадь световозвращающего материала, м ²	ГОСТ Р 12.4.219-99	Не менее 0,1 2 класс: Не менее 0,13 3 класс: Не менее 0,2	0,13
Ширина световозвращающих полос, мм	ГОСТ Р 12.4.219-99	Не менее 50,0	50,0

Коэффициент световозвращения световозвращающего материала (кд/лк·м ²)	ГОСТ Р 12.4.219-99	При угле наблюдения $\alpha=12'$ и угле освещения $\beta=5^\circ$: 1 класс: не менее 250 2 класс: не менее 330	400		
Коэффициент яркости фонового материала, %	ГОСТ Р 12.4.219-99	Не менее 0,76	0,76		
Цветовые характеристики фонового материала, координаты цветности X; Y	ГОСТ Р 12.4.219-99	X*	Y*	X**	Y**
		0,61	0,39		
		0,535	0,375		
		0,57	0,34	0,3810	0,5177
		0,655	0,344		
0,61	0,39				



* Допустимая область для оранжевого флуоресцентного цвета
и ** фактические координаты цветности образца

Таблица №2 Перечень испытательного оборудования, средств измерений

Наименование испытательного оборудования, средств измерений, инвентарный номер	Срок действия документа о поверке
Линейка металлическая измерительная 0-300 мм №20048-05, Инв. № ИЛСИЗ-СИ001	До 07.12.2017 г.
Прибор комбинированный, Testo 608-N1 №38735-08, Инв. № ИЛСИЗ-СИ003	До 07.08.2018 г.
Рулетка измерительная металлическая P5УЗК (5 метров), Инв. № ИЛТНП-СИ011	До 06.08.2018 г.
Спектроколориметр X-Rite (модель 962), № 65186-16, Инв. № ИЛСИЗ-СИ008	До 20.04.18 г.
Ретрорефлектометр ZRS 6060 (6060.DE) №53383-13, Инв. № ИЛСИЗ-СИ009	До 20.04.2018 г.

Инженер-испытатель

Л.П. /Прядко В.Л./



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ПромМашТест
экспертная организация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОММАШ ТЕСТ»
Испытательный центр

Аттестат аккредитации: № RA.RU.21BC05

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, комн. № 14-17

Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты

142300 Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ИЛС ИЗ ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
Фролов С.В.
21.11.2017

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 065/1-2ИЛСИЗ-2017 от 21.11.2017 г.


Полное или частичное копирование и распространение протокола без письменного разрешения ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» не допускается.
Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

1. **Наименование Заказчика, адрес:** Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Платинум» 115093, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, помещение 20
2. **Наименование Изготовителя, адрес:** NINGBO AUTOLINE ELECTRIC APPLIANCE ENTERPRISE LTD. Место нахождения: КИТАЙ, Guan Hai Wei Industrial Zone, Cixi, Ningbo
3. **Наименование продукции:** Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Жилеты сигнальные из синтетических тканей со световозвращающими полосами, торговой марки AIRLINE, артикулы: ARW-CV-01, ARW-CV-03, ARW-CV-05, ARW-CV-07, ARW-CV-09, ARW-AV-02, ARW-AV-04, ARW-AV-06, ARW-AV-08, ARW-AV-10.
4. **Количество образцов:** 1 обр.
5. **Шифр образца:** 065/1-2ИЛСИЗ-2017
6. **Характеристика испытуемого образца:** Жилет сигнальный (оранжевый) из синтетических тканей, со-став: 100% ПЭ, торговой марки AIRLINE.
7. **Дата получения образца:** 16.11.2017г.
8. **Дата проведения испытаний:** 17.11.2017 г. - 20.11.2017 г.
9. **Сопроводительная документация:** Направление № 17/10/0132 от 19.10.2017 г.
10. **Вид испытаний:** сертификационные
11. **Испытания на соответствие требованиям:** ТР ТС 019/2011, раздел 4, п. 4.2. п.п. 1, п. 4.8, п.п. 1.
12. **Методы испытаний:** перечень определяемых показателей и используемые методы испытаний указаны в соответствующих столбцах 1 и 2 таблицы №1.

Таблица №1 Результаты испытаний

Наименование показателя, ед. измерения	Метод испытаний	Нормативное значения показателя СИЗ	Фактическое значение показателя СИЗ
1	2	3	4
Климатические условия проведения испытаний: по ГОСТ 10681-75, температура воздуха (20 ± 2) °С, относительная влажность воздуха (65±2) %.			
Отсутствие компонентов (материалов, швов), вызывающих раздражение кожи и травму	ГОСТ 4103-82	Компоненты (материалы и швы) средства индивидуальной защиты, контактирующие с телом пользователя, не должны иметь выступы, которые могут вызвать раздражение кожи или травму.	Не имеют
Площадь фонового материала, м ²	ГОСТ Р 12.4.219-99	Не менее 0,14 2 класс: Не менее 0,5 3 класс: Не менее 0,8	0,56
Площадь световозвращающего материала, м ²	ГОСТ Р 12.4.219-99	Не менее 0,1 2 класс: Не менее 0,13 3 класс: Не менее 0,2	0,09
Ширина световозвращающих полос, мм	ГОСТ Р 12.4.219-99	Не менее 50,0	50,0

Коэффициент световозвращения световозвращающего материала (кд/лк·м ²)	ГОСТ Р 12.4.219-99	При угле наблюдения $\alpha=12'$ и угле освещения $\beta=5^\circ$: 1 класс: не менее 250 2 класс: не менее 330	403		
Коэффициент яркости фонового материала, %	ГОСТ Р 12.4.219-99	Не менее 0,40	0,40		
Цветовые характеристики фонового материала, координаты цветности X; Y	ГОСТ Р 12.4.219-99	X*	Y*	X**	Y**
		0,61	0,39		
		0,535	0,375		
		0,57	0,34	0,5709	0,3737
		0,655	0,344		
0,61	0,39				



* Допустимая область для оранжевого флуоресцентного цвета
и ** фактические координаты цветности образца

Таблица №2 Перечень испытательного оборудования, средств измерений

Наименование испытательного оборудования, средств измерений, инвентарный номер	Срок действия документа о поверке
Линейка металлическая измерительная 0-300 мм №20048-05, Инв. № ИЛСИЗ-СИ001	До 07.12.2017 г.
Прибор комбинированный, Testo 608-N1 №38735-08, Инв. № ИЛСИЗ-СИ003	До 07.08.2018 г.
Рулетка измерительная металлическая P5УЗК (5 метров), Инв. № ИЛТНП-СИ011	До 06.08.2018 г.
Спектроколориметр X-Rite (модель 962), № 65186-16, Инв. № ИЛСИЗ-СИ008	До 20.04.18 г.
Ретрорефлектометр ZRS 6060 (6060.DE) №53383-13, Инв. № ИЛСИЗ-СИ009	До 20.04.2018 г.

Инженер-испытатель

/Прядко В.Л./